

GeKaTec®**ALUWELD 99 Al****Normları :**

TS 9604	:	EL-Al 99.5
AWS A5.3	:	E 1100

Mekanik Değerler : _____

Çekme Dayanımı (N/mm ²)	Uzama ($L_0=5d_0$)(%)	Sertlik (HB)
70 - 100	min. 30	30 - 80

Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri : _____

Karayolu taşımacılığında kamyon kasa ve gövdeleri, şase, tanker ve otobüslerde, demiryollarında vagon kaportaları, yük ve yolcu vagonlarında, deniz yollarında borular, flanşlar, paneller, iskele, korkuluk vb. tesviye parçaları, güverte donanımları, tekne görevleri, direkler ve yolcu indirme merdivenlerinde kullanım yeri bulur. % 99 Saf alüminyum, Al-Mg-Mn, Al-Mg alaşımlı ve dövme alüminyum parçaların tamir ve birleştirme kaynağında kullanılan düşük sıcaklık elektrodudur.

Kaynak Pozisyonları: _____**Akım Türü :** _____**MIG Teli :** _____

GeKa Al 99,5

D.C.(+)

TIG Teli : _____

GeKa Al 99.5 TIG

Ambalaj Bilgileri ve Parametreler : _____

Ürün Kodu	Çap x Boy (mm)	Akım Şiddeti (A)	Paket Ağırlığı(kg)
600059	2.50 x 350	60 - 80	2
600060	3.20 x 350	80 - 100	2
600061	4.00 x 350	110 - 130	2

Onaylar : _____