

GeKa®

ELİT

Normları :

TS EN ISO 2560-A	:	E 42 0 RR 12
EN ISO 2560-A	:	E 42 0 RR 12
AWS A5.1	:	E 6013

Kaynak Metalinin Bileşimi
%(Tipik):

C	Si	Mn
0.07	0.3	0.5

Mekanik Değerler :

Akma Dayanımı (N/mm ²)	Çekme Dayanımı (N/mm ²)	Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/0°C)	Uzama (Lo=5da)(%)
min. 420	510-610	min. 47 J	min. 22

Kaynak Edilebilen Çelikler :

* S 235JR, S275JR, S235J2G3-S355J2G3, P235 GH, P265 GH, P255NH, P235T1-P355T1, P235T2-P355T2, P235G1TH, P255G1TH, L210-L360NB, S235JRS1-S235J2S1, S235JRS2-S235J2S2

Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri :

- * Rutil tiplerin en çok kullanılanıdır.
- * Tutuşması kolaydır.
- * Sıçraması ve dumanı azdır.
- * Dikiş görünüşü düzgündür.
- * Kalın örtülüdür.

Kaynak Pozisyonları :



Akım Türü :

D.C.(-)

A.C.

Ambalaj Bilgileri ve Parametreler :

Ürün Kodu	Çap x Boy (mm)	Akım Şiddeti (A)	Adetler		Ağırlık g /100 adet
			Paket'te	Koli'de	
304122	2.00 x 300	45 - 80	200	1200	1050
304123	2.50 x 350	60 - 110	100	600	2050
304124	3.20 x 350	100 - 140	100	600	3250
304125	4.00 x 350	140 - 180	100	400	4820
304126	4.00 x 450	140 - 180	100	400	6185
304127	5.00 x 350	170 - 240	50	200	7700
304128	5.00 x 450	170 - 240	50	200	9945

Onaylar :

BV, DNV, TL, GL, DB, ABS, LR, RINA, NK, TSE, TÜV, CWB, CE