

GeKa®**R1****Normları :****Kaynak Metalinin Bileşimi
%(Tipik):**

TS EN ISO 24373	:	Cu 6560 (CuSi3)
EN ISO 24373	:	Cu 6560 (CuSi3)
AWS A 5.7	:	ER Cu Si A

Si	Mn	Fe	Sn	Cu
3,0	1,0	<0,20	0,10	kalan

Mekanik Değerler :

Akma Dayanımı (N/mm ²)	Çekme Dayanımı (N/mm ²)	Uzama (L ₀ =5d ₀)(%)	Sertlik (HB)
130	220	30	55

Kaynak Edilebilen Çelikler :

CuSi 2 Mn,CuSi 3 Mn,CuMn 5,CuMn 2 ,Galvaniz kaplı çelikler ve Bakır-Çinko(pirinç)alaşımları,bakır-mangan alaşımları.

Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri :

Silisyum bronzlu(bakır-silisyum)MIG kaynak telidir.Bakır-silis kaynak teli silisyum bronzlu galvanizli çeliklerin kaynağında galvanizi yakmadan kaynak yapabilme özelliğine sahiptir.
Koruyucu gaz olarak Argon (I1) gazı kullanılır.

Kaynak Pozisyonları:**Akım Türü :**

MIG D.C.(+)

Ambalaj Bilgileri ve Parametreler :

Ürün Kodu	Çap (mm)	Paket Ağırlığı(kg)
603432	0.8	15
600274	1.0	15
600273	1.2	15

Onaylar :