

GeKa®**R4****Normları :****Kaynak Metalinin Bileşimi
%(Tipik):**

TS EN 13347	: Cu 5410 (CuSn12 P)
EN 13347	: Cu 5410 (CuSn12 P)

Sn	P	Fe	Cu
12.0	0.20	<0.10	kalan

Mekanik Değerler :

Akma Dayanımı (N/mm ²)	Çekme Dayanımı (N/mm ²)	Uzama (Lo=5d ₀)(%)	Sertlik (HB)
260	380	10	130

Kaynak Edilebilen Çelikler :

* Cu Sn 8, Cu Sn 12

Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri :

Kalay bronz(bakır-kalay)alaşımli MIG kaynak telidir.Bronz kaynak teli;yatak burçları,bronz heykeller,tekerlek dingilleri,sürtünmeye dayanıklı malzemelerin kaynağında kullanılır.Koruyucu gaz olarak saf argon ve Ar + He gazları kullanılır.

Kaynak Pozisyonları:**Akım Türü :**

MIG D.C.(+)

Ambalaj Bilgileri ve Parametreler :

Ürün Kodu	Çap (mm)	Paket Ağırlığı(kg)
---	1.0	15
---	1.2	15
---	1.6	15

Onaylar :