

Normları :**Kaynak Metalinin Bileşimi
%(Tipik):**

EN 1044 : B-Cu 52ZnNi(Si)(~Cu 305)

Cu	Ni	Si	Zn
52.0	7.0	0.3	kalan

Mekanik Değerler : _____

Çalışma Sıcaklıkları (°C)	Yoğunluk (kg/dm³)	Çekme Dayanımı (N/mm²)	Uzama (L ₀ =5d ₀)(%)	Sertlik (HB)
890 - 920	8.7	690 - 785	15	130

Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri : _____

Yeni gümüş alaşımlı nikel içeren pirinç kaynak çubuğudur. Korozyon ve aşınma dayanımı, mekanik özellikleri ve ısılatma kabiliyeti oldukça yüksektir. Çeliklerin, dökme demirlerin, nikel ve alaşımlarının birleştirmesinde kullanılır.

Gekatek Flux F-SH2 dekapantıyla kullanılır. Normal alev seçilmelidir.

Kaynak Yöntemi : _____

Gaz Kaynağı - Sert Lehimleme

Diğer Sert Lehim Pirinç Telleri	Kaynak Pozisyonları
S2,S21	

Ambalaj Bilgileri ve Parametreler : _____

Ürün Kodu	Çap x Boy (mm)	Paket Ağırlığı(kg)
300855	2.0 x 1000	10
300857	3.0 x 1000	10
300858	4.0 x 1000	10

Onaylar : _____